

METAKRZEMIAN POTASU

Zastosowanie:

Do produkcji detergentów przemysłowych, odczynników do dezynfekcji oraz nawozów.

Specyfikacja:

	K₂SiO₃
SiO ₂	19,0 – 21,0 %
K ₂ O	28,5 – 33,0 %
Stosunek molowy SiO ₂ /K ₂ O	0,95 - 1,05
Gęstość	1550 – 1650 kg/m ³
Lepkość	20 – 150 mPas

Opakowania:

200 l beczki PE, pojemniki IBC lub luzem w cysternie samochodowej